

GEOTEC® SX30 - SX45

PLAQUES COUPE-FEU





Ventilation







GEOTEC®SX30

Épaisseur: 30 mm

EI 60

1000



Résistance au feu jusqu'à 2h



Produit à base de plâtre et sans silicate de calcium



PLAQUES COUPE-FEU

Les plaques coupe-feu GEOTEC® SX30 et SX45 sont des produits incombustibles composés principalement de plâtre renforcé de fibre de verre (GRG : Glass Reinforced Gypsum), ce qui leur confère une excellente résistance mécanique. Ces plaques, de dimension unique 1200 x 1000 mm (IxL) n'ont pas de feuillures longitudinales pour des découpes facilitées.


Avantages

- ✓ Produit sans silicate de calcium
- ✓ Application possible d'une peinture acrylique à base d'eau
- ✓ Découpe facile à l'aide d'une scie circulaire, scie sabre ou scie égoïne
- ✓ Application possible d'un traitement hydrofuge dans la masse
- ✓ Répond aux normes environnementales, sanitaires et aux normes de sécurité

Épaisseur : 45 mm

Epaisseur : 45 mm El 120

GEOTEC®SX45



1200

Installations



Colle GEOCOL® + vis [≤ 2500 x 1500 mm] *



Polochonnage [≤ 2500 x 2000 mm] *



Colle GEOCOL® + agrafes [≤ 1250 x 1000 mm] *

* limite de section intérieure de conduit

Applications

- Conduits de ventilation et de désenfumage
- Encoffrements (canalisations diverses, tuyaux de gaz, fluides médicaux, etc.)
- Protection de chemins de câbles
- Protection d'armatures collées en carbone

Certifications



Classification A1 selon EN 13501-1



ETE 18/0343 sur base de l'EAD 350142-00-1106



Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)



Produit certifié Eco 1 par Eco-bau



Dimensions							
Épaisseur (mm)	EI S	Dimensions de plaque (l x L) (mm)	Poids à sec (kg/m²)	Côtés feuillurés			
30	30 - 60	1200 x 1000	24	2			
45	90 - 120	1200 X 1000	36	2			

E = Étanchéité aux flammes et gaz chauds - I = Isolation thermique

S = Étanchéité aux fumées

Caractéristiques		
Masse volumique nominale (± 8 %)	± 790 kg/m³	
Résistance à la flexion	≥ 1,3 MPa	
Résistance à la compression	≥ 3 MPa	
Valeur pH	± 8,5	
Coefficient de conductivité thermique (λ à 20°C)	0,106 W/m.K	
Résistance à la diffusion de	± 3 pour plaques standard	
vapeur d'eau (μ)	± 6 pour plaques hydrofuges	
Facteur de rugosité (ε)	0,05 mm	
Classe d'étanchéité à froid	В	
Affaiblissement acoustique	29 (-2 ; -2) dB pour une épaisseur de 30 mm	
Rw (C; Ctr)	31 (-1 ; -2) dB pour une épaisseur de 45 mm	
Tolérance sur dimensions	± 5 mm	
Tolérance sur épaisseur	± 2 mm	
Teinte	Blanc	
Aspect	Lisse	
Découpe et usinabilité	Bonne	

^{*} Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.

Finitions

Posées faces lisses vers l'intérieur pour améliorer le flux d'air ou vers l'extérieur pour un aspect propre et fini.

Transport et stockage



Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).

Pour une conservation optimale, avant de stocker votre marchandise retirer le film plastique pour éviter toute trace de moisissure.



Normes et essais

✓ Certifié selon les normes d'essais de résistance au

feu:

EN 1366-1

EN 1366-5

EN 1366-8

✓ Certifié selon les normes de classement de résistance au feu :

EN 13501-1

EN 13501-2

EN 13501-3

EN 13501-4

Documents techniques disponibles

- ☑ Fiche technique
- ☑ Fiche de sécurité (FDS)
- ☑ Fiche de déclaration environementale et sanitaire (FDES)
- ☑ Certificat CE
- ☑ Décalaration de Performance (DoP)
- ☑ Rapport ETE (Évaluation Technique Européenne) 18/0343 sur base de l'EAD 350142-00-1106

Codes articles							
Référence	Avec hydrofuge	Désignation	Conditionnement	Poids brut/Palette			
S300025	Pas disponible	Plaque coupe-feu 30 mm - 1,20 x 1,00 ml	35 Plaques/Palette	1060 kg			
S450025	S45H025	Plaque coupe-feu 45 mm - 1,20 x 1,00 ml	25 Plaques/Palette	1135 kg			

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

GEOTEC® SX30 - SX45

PLAQUES COUPE-FEU

in **□** www.geostaff.fr

